

Al_2O_3 или Ta_2O_5 .

Таблиця 1. Влияние состава раствора на скорость осаждения(V_{Ag}), толщину (δ_{Ag}), качество Ag-осадка (на образцах-пробирках) в разных системах химического серебрения

№ п-ра	Состав	C, МОЛЬ/Л (МЛ/Л)	V_{Ag} , МГ/((СМ ² · час))	δ_{Ag} , МКМ	Качество Ag-осадка на Д-образце
1	AgNO_3 $\text{NH}_4\text{OH}(25\%)$ NaOH ИС	0,029 (75) 0,375 0,041	0,34	0,05	Светло-серое, блестящее, сплошное
2	AgNO_3 $\text{NH}_4\text{OH}(25\%)$ NaOH Глюкоза	0,029 (15) 0,175 0,028	0,32	0,10	Светло-серое, блестящее, сплошное
3	AgNO_3 $\text{NH}_4\text{OH}(25\%)$ NaOH $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0,029 (12) 0,125 0,028	0,20	0,025	Светло-серое, блестящее, сплошное, тонкое

Список літератури:

- Шалкаускас М. Химическая металлизация пластмасс/ М. Шалкаускас, А. Вашиляс – Л.: Химия, 1985. – 144 с.
- Ардамацкий А.Л. Изготовление оптических деталей: Учебн. Пособие / Под ред. С.И. Фрейберга.-М.: Гос. изд. оборон. промышл., 1955. – С. 465 – 477.
- Калугін В.Д. Особливості прояву ефекту гідродинамі-

чного обмеження швидкості хімічного осадження срібла в розчинах з різними відновлювачами / В.Д. Калугін, В.В. Лук'янченко, Н.С. Опалєва, О.В. Сидоренко, О.А. Бешенцева // Укр. хим. журн. – 2012. – V.78. – № 11 – 12. – С. 35 – 40.

**CHEMICAL SILVERING OF THE POWDERS Al_2O_3 AND Ta_2O_5 USER FOR
BACTERICIDAL PROTECTION OF METAL IMPLANTS**

V.D. Kalugin, V.V. Lukynchenko, N.S. Opaleva, O.V. Sidorenko, V.V. Tiutiunic

Experimentally established the possibility of a significant increase in the bactericidal protection of metallic implants (Ti et al.) using the coated of silver-plated chemically dispersed powders Al_2O_3 or Ta_2O_5 .

Key words: chemical silvering; Al_2O_3 and Ta_2O_5 powders; bactericidal properties.